

# NTXソライトフラットNY

(艶有り、5分消、7分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	〇03111
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a> info@toryo.or.jp

## 特 長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
- ・無黄変タイプ。

## 用 途

- ・一般木工部仕上用塗料

## 容 量

5Lセット      20Lセット  
(艶有りは5Lセットのみ)

## 塗 装 標 準

配合比		A液対B液 = 4対1
使用シンナー		NTXウレタンシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	30～50
	刷毛	10～20
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		60～80
乾燥時間 (23℃)	指触	6分
	硬化	2時間
可使時間		7時間
塗り重ね時間		2時間以上
混入可能な着色剤		ウルトラックステイン、NTX OTステインPG
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・うすめ液は専用として、NTXウレタンシンナーを使用して下さい。</li><li>・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合がありますので、使用前に吉野紙等で必ず口過してからご使用下さい。</li><li>・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。</li><li>・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3～10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。</li><li>・B液は使用后必ず密栓して下さい。</li><li>・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。</li></ul>

2021.02.12 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I SO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)