

NTXソライトバリューサンディング

2液型ポリウレタン樹脂塗料（中塗り）

特 長

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・安価品
- ・研磨性が良い。
- ・速乾性

用 途

- ・一般木工製品の中塗り用

容 量 2 4 k g セット 4 8 k g セット

塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 2 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	20 ~ 30
	刷毛	10 ~ 20
標準塗布量 (g / m ²)	80 ~ 100	
乾燥時間	指触	20分
	硬化	1時間
可使用時間	3 ~ 4時間	
塗り重ね時間	2時間以上	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた（乾燥したものが）塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。・ A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・ 高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3 ~ 10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。・ B液の使用後は必ず密栓して下さい。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com