

NTXソライトフィラーHG-7

木工用着色目止剤

特 長

- ・ 目止め効果が非常に優れている。
- ・ 塗布、拭き取り作業が軽くできる。
- ・ 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
- ・ 塗料の沈殿分離があっても攪拌すると容易に分散する。

用 途

- ・ 屋内木部全般

容 量 4 k g 2 0 k g

標準塗布量 5 0 ~ 6 0 g/m² × 2 回塗り

乾 燥 時 間 1 時間以上(2 3℃)

使用 方 法

- ・ 目止め着色をする時は、NTXソライトフィラーHG-7に対してNTXOTステインPGを5~15%を目安に添加して下さい。
- ・ 上塗り塗料(NTXソライトフィラーHG-7の押さえ)としてラッカー系、ウレタン系塗料(ウルトラックシリーズ、ソライトシリーズ)が最適です。

取 扱 上 の 注 意

- ・ 塗料には多くの顔料分が配合されていますのでご使用に際しては攪拌して下さい。
- ・ 火気には十分注意して下さい。
- ・ 乾燥時間は1時間以上(23℃)とし、十分乾燥させてから次工程に移って下さい。
- ・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2 0 2 3 . 0 7 . 2 1 改定

2 1 世 紀 の 環 境 技 術 開 発 に 挑 戦 す る

I S O 9 0 0 1 審 査 登 録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com