

# 改良透明白ラックニス

酒精ニス（合成樹脂塗料）

## 特 長

- ・透明性が良い
- ・長期保存安定性が良い

## 用 途

- ・家具、その他木製品の透明仕上げ
- ・ラッカー等の吸い込み止め
- ・オイルステインのにじみ止め

容 量            4 L            1 5 k g

## 塗 装 標 準

使用シンナー		メタノール
標準希釈割合 (%)	スプレー	10～20
	刷毛	0～10
標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> )		60～80
乾燥時間 (23℃)	指触	5分
	硬化	60分
塗り重ね時間		2時間以上
外 観		透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・ 長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。</li><li>・ 屋内で塗装される場合は、換気に十分注意して下さい。</li></ul>

2020.03.28 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)