

W-STAIN (Wステイン)

顔料系水性型木地着色剤

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	〇03006
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
- ・ハケ塗り時にハケムラ、塗りつきムラになりにくいです。
- ・透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かれます。
- ・着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
- ・目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
- ・上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。
- ・原色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。

用 途 建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般

色の種類

102メープル、103チーク、105チェスナット、107マホガニ、108ブラウン、110オリーブ、111ウォルナット、112ブラック、113ホワイト、114エロー、115レッド

容 量 0.9L 3.5L

標準塗布量 30～50g/m²×1回塗り

乾燥時間 4時間以上(23℃)

使用方法

- ・原液か水で適量(5～30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。
- ・刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。

使用上の注意事項

- ・素材によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
- ・使用前は、よく容器を振って中身を均一にしてからご使用ください。
- ・使用後の刷毛や用具は水でよく洗浄して下さい。
- ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2023.08.14 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com